

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

LEDERFLEX GAZEBO/AE

	UNITA' <i>Units</i>	NORMA <i>Test Method</i>	VALORI <i>Limit Value</i>
PESO / Weight	g/m ²	UNI EN 2286-2:2001	640 ± 50
SPESSORE / Thickness	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,00 ± 0,05
ALTEZZA / Width	cm	UNI EN 2286-1:2001	138-140
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile Strength</i>	N	UNI EN ISO 1421	LONGITUD 250 ± 50
		METODO 1	TRASVERS. 150 ± 50 <i>Crosswise</i>
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strength</i>	%	UNI EN ISO 1421	LONGITUD ≥ 40
		METODO 1	TRASVERS. ≥ 120 <i>Crosswise</i>
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Metodo martindale) <i>Abrasion resistance (Martindale method)</i>	cicli cycles	UNI EN ISO 12947-2: 2000	≥ 50000
	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>		4
COMPOSIZIONE <i>Composition</i>	P.V.C. PLASTIFICATO		87,5%
	COTONE		12,5%
Prova di tenuta all'acqua a pressione idrostatica costante <i>Determination of resistance to water penetration. Constant pressure test</i>	30 cm	UNI 5123:1987	RESISTE
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI FLUIDI CORPOREI (sangue ed urina) <i>Resistance to penetration by body fluids (blood and urine)</i>	0-20 kPa	ISO 16603: 2004	NESSUNA PENETRAZIONE
REAZIONE AL FUOCO DEI MOBILI IMBOTTITI SOTTOPOSTI ALL'AZIONE DI UNA PICCOLA FIAMMA <i>Reaction ignition of upholstered furniture exposed to a small flame</i>		UNI 9175: 2008	CLASSE 1 IM <small>* articolo testato in abbinamento a schiuma flame retardant con densità pari a 30 Kg/m3. Schiume diverse possono originare risultati diversi.</small>
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME: Flame retardancy according to:		<ul style="list-style-type: none"> - USA MVSS 302/CUNA 590-02/ISO 3795 - NF P 92-503 prova al bruciatore elettrico M2 - BS 5852 parte 1: 1979 (The match test) - BS 7176 : 1995 su PU espanso LOW HAZARD - BS EN 1021-1/2: 1994 (sigaretta in combustione lenta) - JAR 25/ FAR 25 Appendix F Part 1 - Direttiva 95/28/CE Allegato IV - Velocità di combustione orizzontale dei materiali (E/ECE/324/Rev.2/Add.117/Rev.1, E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.117/Rev.1, Regulation N°118, Allegato IV) 	

NORME DI PULIZIA	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.
ATTENZIONE	In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.
Cleaning rules	<i>Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.</i>
Attention	<i>Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed coloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.</i>

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.