

## SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

<b>LEDERFLEX VEGA AE WITH BIOCOTE®</b>			
	<b>UNITA' Units</b>	<b>NORMA Test Method</b>	<b>VALORI Limit Value</b>
<b>PESO / Weight</b>	g/m <sup>2</sup>	UNI EN 2286-2:2001	<b>700 ± 50</b>
<b>SPESSORE / Thickness</b>	mm	UNI EN 2286-3:2001	<b>1,05 ± 0,1</b>
<b>ALTEZZA / Width</b>	cm	UNI EN 2286-1:2001	<b>138 - 140</b>
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE Tensile Strength</b>	N	UNI EN ISO 1421  METODO 1	LONGITUD Lengthwise <b>≥ 400</b>  TRASVERS. Crosswise <b>≥ 150</b>
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation Strength</b>	%	UNI EN ISO 1421  METODO 1	LONGITUD Lengthwise <b>≥ 150</b>  TRASVERS. Crosswise <b>≥ 200</b>
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE (Metodo martindale) Abrasion resistance (Martindale method)</b>	Cicli Cycles	UNI EN ISO 12947-2: 2000	<b>80.000</b>
<b>TENUTA ALL'ACQUA A PRESSIONE IDROSTATICA COSTANTE Determination of resistance to water penetration. Constant pressure test</b>	Pressione idrostatica applicata: 30 cm	UNI 5123: 1987	<b>RESISTE</b>
<b>EFFICACIA ANTIBATTERICA Antibacterial activity</b>	%	MOD AATCC 100  ISO 20743	<b>E. COLI</b> <b>≥ 99,93 %</b> <b>MRSA</b> <b>≥ 99,94 %</b> <b>E. COLI</b> <b>≥ 98,91 %</b> <b>MRSA</b> <b>≥ 99,99 %</b>
* Contiene la tecnologia antimicrobica BioCote (prodotto registrato ai sensi del Biocidal Product Regulation (BPR), regolamento (UE) n. 528/2012) basata su vetro fosfato attivo con argento al fine di proteggere la superficie e prevenire il degrado causato dallo sviluppo dei microbi. <i>Contains BioCote (product registered under the Biocidal Product Regulation (BPR), EU Regulation n. 528/2012) silver phosphate glass antimicrobial technology to preserve the surface and prevent degradation caused by microbial growth.</i>			
<b>RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE (Metodo Bally) (Kink resistance-Bally Method)</b>	Cicli	UNI 4818-13	<b>≥ 80.000</b>
<b>SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ALLA LUCE ARTIFICIALE Colour fastness to artificial light</b>	Scala dei blu Blue scale	UNI EN ISO 105 B02: 2004	<b>≥ 6</b>
<b>SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO Colour fastness to crocking</b>	Scala dei grigi Grey scale	UNI EN ISO 105 X12 :2003 Nr. cicli: 10	<b>Secco (Dry)</b> <b>5</b> <b>Alcool etilico</b> <b>4</b> <b>Candeggina (bleach)</b> <b>5</b>
<b>RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME: Flame retardancy according to:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BS 5852-1:1979 (Sched. 5-part I) Fiamma equivalente a quella di un fiammifero</li> <li>- BS 5852-1:1979 Sigaretta in combustione lenta</li> <li>- IMO 2010- FTP CODE- Parte 8 Prova della fiamma di propano</li> <li>- IMO 2010- FTP CODE- Parte 8 Prova della sigaretta in combustione lenta</li> <li>- UNI 9175: 1987 e UNI 9175-FA 1: 1994 - <b>CLASSE 1IM*</b></li> <li>* articolo testato in abbinamento a schiuma OS25CM (densità 25 Kg/m<sup>3</sup>) e alla schiuma OS40SCM (densità 40 Kg/m<sup>3</sup>) della ditta Orsa Foam. Schiume diverse possono originare risultati diversi.</li> <li>- NF P 92 507: 2004 Prova al bruciatore elettrico: <u>M2</u></li> <li>- DIN 4102-1: <u>B2</u></li> </ul>		
<b>COMPOSIZIONE Composition</b>	<b>P.V.C. PLASTIFICATO</b>		<b>90%</b>
	<b>POLIAMMIDE</b>		<b>10%</b>
<b>NORME DI PULIZIA Cleaning rules</b>	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, detergenti chimici o spray per lucidare. Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.		
<b>ATTENZIONE Attention</b>	In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed coloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.		
Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi. <i>The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.</i>			

\* La tecnologia **BioCote®** applica una protezione anti-microbiotica a qualsiasi superficie o prodotto rendendoli più igienici e difendendoli da degradazione, cattivi odori e macchie. Gli additivi anti-microbiotici **BioCote®**, sotto forma di polveri, mescole madri e liquidi, possono essere aggiunti durante il processo produttivo di plastiche e polimeri, rivestimenti e vernici, tessili e altro ancora. Una volta integrati, i nostri additivi offrono una protezione antibatterica permanente che riduce i microbi anche fino al 99,99%.