

REFERENCIA / REFERENCE : TEJIDO DIBUJO OTOMAN

REFERENCIA / Reference	TEJIDO DIBUJO OTOMAN		
ENSAYOS / Test	NORMATIVA / Normative	RESULTADOS / Results	
Composición / Composition	UNE EN ISO 40110:1994	48.5%Algodón/ 51.5% Poliéster	
Peso (gr/m ²) / Gramage	UNE EN 12127: 1998	248 gr/m ²	
Resistencia a la Abrasión / Abrasion Resistance	UNE EN ISO 12947-1 y 2: 1999	40.000 Ciclos	
Resistencia al Pilling / Pilling Resistance	UNE EN ISO 12945-2: 2000	Grado 4	
Resistencia de las costuras / Seam Slippage Resistance	UNE EN ISO 13936-2 2004	Urdimbre / Warp (*) mm	Trama / Weft 2.70 mm
Determinación del POCHAGE / Determination "POCHAGE"	UNE EN 14704-2:2007	Deformación Máxima	Deformación no recuperada
		8.73 mm	5.76 mm



(*) No se ha podido determinar valor ya que se produce el deslizamiento de los hilos en la zona de la costura antes de alcanzar los 180 N.